

STABISTRUCT



➔ LE BOIS DE STRUCTURE EN LONGUEURS

Les bois StabiSTRUCT sont des composants bois de longueurs exceptionnelles grâce à leurs joints en aboutage à micro-denture, formant des bois massifs de structure allant jusqu'à 13,50 m d'un seul tenant.

STABISTRUCT :

Le bois de structure en longueurs

➔ Bois raboté, avec aboutage :

- Sélection du bois avec élimination des parties faibles grâce à l'aboutage
- Durabilité et haute résistance de l'assemblage à entures multiples,
- Technique maîtrisée depuis + de 35 ans
- Bois stabilisé sur la longueur, résistance à la déformation et forte réduction des gerces
- Applications : toutes applications de structures, solives, gîtages neufs ou rénovation, gîtages pour terrasses, poutrelles de toiture, chevrons, carports, charpentes massives, ...



Longueurs rabotées en longueurs commerciales								
longueurs disponibles : 6 m - 8 m - 13 m								
Epaisseur en mm	Largeur en mm							
	100	120	140	160	180	200	220	240
45	121	99	77	77	66			
60	88	72	56	56	48	40	40	32
80	66	54	42	42	36	30	30	24
100	55	45	35	35	30	25	25	20

■ Délai : 15 jours
 ■ Délai : à convenir

➔ Données techniques

Essence de bois standard	Sapin blanc du Nord
Essences de bois sur demande	Epicéa, mélèze, douglas
Humidité	15 % (+/- 3)
Longueurs	Longueurs commerciales : 6m – 8 m -13 m (ou sur demande)
Types d'épaisseurs	45 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
Aboutage	Entures et colle MUF pour la construction bois
Classe des bois	C 18 à C 24
Poids	+/- 450 kg / m ³
Traitement	Classe 2 (Axil Multi incolore) Classe 3 (autoclave Impralite KDS) Classe 4 (autoclave impralite KDS)
Emballage	Paquet emballé sous film et lié par languette PVC. Etiquette comportant la section, la longueur et le nombre de pièces par paquet.
Conditionnement	Paquet de 50 cm de haut – 1,10 m de large Poids : environ 3 tonnes, selon longueurs



Tél. + 32 (0) 60 31 00 64
 Fax + 32 (0) 60 31 00 63
 Mail info@stabilame.be

www.stabilame.be

Zoning Industriel de Mariembourg, 1
 B-5660 Mariembourg

Groupe RICHE

Stabilame
 Fabricant de Systèmes Constructifs Bois